

Caractéristiques et avantages

- ◆ Fini attrayant et durable
- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Technologie avec Microsphères de Céramique
- ◆ Capacité de nettoyage et frottage supérieur
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ N'éclabousse; excellent pouvoir de nivellement
- ◆ De consistance épaisse
- ◆ Résiste à la moisissure
- ◆ Auto-apprêtante
- ◆ Peut être teintée dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ MPI - 52
- ◆ LA GARANTIE à vie des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 50 g/L- Blanc

Usages recommandés

Idéale pour les murs, les garnitures, les portes et les boiseries de:

- * Cuisines salles de bains et vestiaires
- * Passages
- * Salons et salle de jeux
- * Salles à manger
- * Chambres à coucher

Restrictions

- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tanin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Laisser sécher pendant 7 jours avant de laver.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

8 - 13 (à un angle de 60°)

00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
----------------------	-----------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 38.72

En poids : 53.42

Poids par 3,64 L : 5,049 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4-6 heures

Durcissement complet : Un minimum de 7 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 92 - 100 unités Krebs

Point d'inflammabilité	S.O.
------------------------	------

Formats des contenants

110-00W – Blanc	911 ml	1858-243
	3.64 L	1858-617
	18.2 L	1858-900

110-04 – Base moyenne	870 ml	1858-261
	3.48 L	1858-662

110-03 – Base claire	850 ml	1858-252
	3.40L	1858-653

BLANC À OPACITÉ ÉLEVÉE

110-01 – blanc à opacité élevée	911ml	1858-674
	3.64L	1858-673

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.