

### Caractéristiques et avantages

- ◆ Fini attrayant et durable
- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Technologie avec Microsphères de Céramique
- ◆ Capacité de nettoyage et frottage supérieur
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ N'éclabousse; excellent pouvoir de nivellement
- ◆ De consistance épaisse
- ◆ Résiste à la moisissure\*
- ◆ Peut être teintée dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Application à température
- ◆ Garantie sans équivoque à vie
- ◆ Les COV sont  $\leq 150$  g/L- Blanc

### Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour usage extérieur sur :
  - \* les parements de vinyle et d'aluminium
  - \* les gouttières, les garnitures et les volets
  - \* le bois et la maçonnerie

### Restrictions

- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tanin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 5 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Laisser sécher pendant 7 jours avant de laver.

### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

\* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

### Données techniques

Étendue du lustre

8 - 13 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m<sup>2</sup> selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 37,11

En poids : 52,47

Poids par 3,64 L : 5,049 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 2 heure

Délai de reprise : 8 heures

Durcissement complet : Un minimum de 7 jours

Température de la surface

Minimale : 5 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 95 - 103 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

115-00W – Blanc	911 ml	1859-609
	3.64 L	1859-608
	18.2L	1835-935

115-04 – Base moyenne	870 ml	1859-613
	3.48 L	1859-612

115-03 – Base claire	850 ml	1859-611
	3.40 L	1859-610

\*communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.\*