



Wood*Shield *Best*

TEINTURE SEMI-TRANSPARENTTE À L'HUILE POUR TERRASSES ET PAREMENTS

Série 268

Caractéristiques et avantages

- ◆ Rajeunit les surfaces en bois
- ◆ L'huile de tung premium assure une pénétration profonde offrant une protection durable pour le bois extérieur.
- ◆ Embellit la beauté du bois permettant le grain naturel de paraître.
- ◆ Peut-être teinte d'une sélection de couleurs (voir la collection de couleur semi transparente)
- ◆ Les COVs sont ≤ 250 g/L
- ◆ La garantie des propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Idéale sur les surfaces verticales et horizontales ainsi que sur les surfaces neuves ou préalablement recouvertes d'une teinture semi-transparente, comme :
 - * terrasses et parements
 - * clôtures et bardeaux

Restrictions

- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ La teneur d'humidité doit être inférieure à 15% (utilisez un hygromètre pour déterminer la teneur).
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Ne pas appliquer de gomme-laque sur les nœuds.
- ◆ Aucun trafic pendant 24 heures après la dernière couche. Deux couches sont recommandées. Attendre 3 jours de temps séchage avant de réinstaller vos meubles de patio.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.
- ◆ La porosité, la texture et le type de bois pourraient influencer la couleur de la teinture.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.
- ◆ Avant de commencer s'assurer d'avoir suffisamment de teinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette ou couvercle.
- ◆ Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région.
- ◆ Caution : les surfaces horizontales peuvent être glissantes, lorsque mouillées

Données techniques

Étendue du lustre : < 8 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension : L'huile de tung – résine d'alkyde

Pouvoir couvrant : 4 litres couvrent jusqu'à 20-50 m² selon la porosité et la texture du bois.

Pourcentage de matières solides :

En volume : 47.29

En poids : 48.57

Poids par 3,64 L : 4.3688kg (incluant le contenant)

Temps de séchage :

(Basé sous conditions normales)

Au toucher : 6 heures

Délais de reprise : 24 heures

Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Viscosité : 195-245 cp#1 @50rpm

Point d'inflammabilité : 42 °C

Formats des contenants :

268-09	850ml	1866-865
	3.40L	1866-866

268-23	911 ml	1866-867
	3.64L	1866-868

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. *