



Wood Shield *Best*

TEINTURE OPAQUE À L'HUILE DE TUNG POUR TERRASSES ET PAREMENTS

Série 297

Caractéristiques et avantages

- ♦ La teinture opaque **Wood Shield Best** à l'huile de tung de première qualité offre une protection durable pour le bois extérieur
- ♦ Peut-être teintée en plus de 1000 couleurs
- ♦ Nettoyer les accessoires avec l'essence minérale
- ♦ Disponible en 1 couleur pré-mélangée, en blanc et en base claire. La base claire doit être teintée.
- ♦ Sans plomb ni mercure
- ♦ La garantie des propriétaires Home
- ♦ COV: <250 g/L

Usages recommandés

- ♦ Idéale sur les surfaces verticales et horizontales ainsi que sur les surfaces neuves ou préalablement recouvertes d'une teinture:
 - * les terrasses et les parements en bois
 - * les clôtures et les bardeaux en bois

Restrictions

- ♦ Ne pas appliquer au soleil, par temps très chaud ou si la pluie est imminente. Assurez-vous que la surface à teindre ne présente aucune trace de rosée ni de pluie.
- ♦ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ♦ Peut être appliquée sur des surfaces humides (mais non mouillées). La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 15%
- ♦ Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou s'il y a trace de moisissure. (Éliminer toute trace de moisissure.)
- ♦ La porosité, la texture et le type de bois pourraient influencer la couleur de la teinture.
- ♦ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ♦ Aucun trafic pendant 24 heures après la dernière couche. Deux couches minces sont recommandées. Attendre 3 jours avant de réinstaller vos meubles de patio après la couche finale.
- ♦ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ♦ Tenir loin des flammes et des étincelles.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ♦ Suivre les indications d'étiquette/couvercle pour préparation de surface et application. Consultez avec votre expert en teinture de Beauti-tone.
- ♦ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ♦ Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou apprêtées ou nœuds scellés avec gomme laque ou vernis.
- ♦ Le bois ancien et patiné exige des travaux supplémentaires ou doit être remplacé. VIEUX bois devraient être traitées avec le nettoyeur « ACTIVOX » ou consultez le guide de préparation pour teinture BT ou votre expert en teinture de Beauti-tone.
- ♦ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies de nylon ou un applicateur tampon pour une protection de plus longue durée.
- ♦ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre une couche uniforme la longueur d'une planche pour éviter les démarcations. Agiter avant et pendant l'utilisation.
- ♦ Caution : les surfaces horizontales peuvent être glissantes, lorsque mouillées

- ♦ Avant de commencer s'assurer d'avoir suffisamment de teinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ♦ Attention - surface horizontale pourrait être glissante si elle est mouillée.

Données techniques

Étendue du lustre < 8 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension : L'huile de tung – résine d'alkyde

Pouvoir couvrant : 4 Litres couvrent entre 20 à 50 mètres, selon la porosité et la texture du bois.

Pourcentage (%) de matières solides: (base blanc)

Par volume: 53.04

Par poids: 60.66

Poids par 3,64L: 4.3688kg (incluant le contenant)

Temps de séchage :

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 6 heure

Délai de reprise : 24 heures

Durcissement Complet : 72 heures *Note : Laisser sécher les surfaces horizontales de 24 à 48 heures avant de permettre une circulation légère Ne pas appliquer plus de 2 couches. Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.*

Température de la surface :

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage :

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Viscosité : 87-137 cp#1@50rpm

Point d'inflammabilité : 42 °C

Formats des contenants :

297-00 Blanc	911ml	1866-874
	3.64L	1866-875

297-09 Claire	850ml	1866-872
	3.40L	1866-873

297-24 Noyer	911ml	1866-870
	3.64L	1866-871

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. *