

Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pouvoir couvrant élevé
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Pour usage à l'intérieur
- ◆ Offerte en blanc; peut être teintée
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Peinture/et apprêt en un
- ◆ Fini mat aidant à masquer les imperfections
- ◆ Les COV sont ≤ 100 g/L-Blanc
- ◆ MPI-44

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les murs et les plafonds des :
 - * chambres à coucher
 - * salons
 - * salles à manger

Restrictions

- ◆ Non recommandée pour les garnitures, les boiseries et le métal.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs n'est pas recommandée.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Doit être recouverte d'une couche de finition.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc. Laver les surfaces avec du P.T.S. Plus et rincer à fond avant d'appliquer la peinture.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Appliquer un apprêt à l'alkyde sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre

4 - 8 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension

Copolymère vinylic acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 32.48

En poids : 47.40

Poids par 3,78 L : 5,37 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 6 heures

Durcissement complet : 30 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 94 - 100 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

300-00 - Blanc	3.64 L	1828-507
	18.2 L	1828-516
300-04 Base Moyenne	3.48 L	1828-508
	17.4 L	1828-511
300-03 Base Claire	3.40 L	1828-509
	17.0 L	1828-510
300-31 - Coquille d'oeuf	18.9 L	1828-455

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.