

Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pouvoir couvrant élevé
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Pour usage intérieur
- ◆ Offerte en blanc; peut être teintée dans les tons pastel.
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les surfaces telles que:
 - * passages
 - * chambres à coucher
 - * salles à manger
 - * salles de jeux

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois et le métal.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc. Laver les surfaces avec du P.T.S. Plus et rincer à fond avant d'appliquer la peinture.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Il n'est pas recommandé de diluer la peinture.
- ◆ Appliquer un apprêt à l'alkyde sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre

10 - 15 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Copolymère vinyle acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 32,10

En poids : 47,16

Poids par 3,78 L : 5,18 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4 heures

Durcissement complet : 30 jours

Note : Les surpulvérisations retombent au sol en poussière à partir d'une hauteur de 12 pieds et peuvent être ramassée à l'aide d'un balai

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 33 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 94 - 100 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

310-00 - Blanc 3.64 L 1828-605
18.2 L 1828-614

310-31 - Coquille d'œuf 18.9 L 1828-552

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.