

Caractéristiques et avantages

- ◆ Additionnée d'uréthane
- ◆ Résistance supérieure à la corrosion
- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Peinture et apprêt en un
- ◆ Idéal pour les bateaux, au-dessus de la ligne de flottaison
- ◆ Disponible en couleurs pré-mélangées, en blanc et en noir
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont $\leq 400\text{g/L}$ -Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * les surfaces de métal nues, rouillées
 - * les bicyclettes, les portiques pour enfants et les meubles de jardin
 - * les machines agricoles

Restrictions

- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Bien nettoyer les surfaces rouillées, faire disparaître les particules et les flocons de rouille. Pour une durabilité et une protection maximales, la peinture doit être appliquée sur une surface saine. 64-18, 64-41, 64-42
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre (à un angle de 60°)

Blanc - 85 + Apprêts - ≤ 10

Milieu de suspension Mélangé d'alkyde et d'uréthane

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

En volume : 48,26

En poids : 62,29

Poids par 3,64 L : 4,569 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 5 heures

Délais de reprise : 12-24 heures

Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 84 - 89 unités Krebs

Point d'inflammabilité 42 °C

Format des contenants

64-00W White		64-20 Brown		64-33 International Red	
235 ml	1823-058	235 ml	1822-308	235 ml	1823-833
911 ml	1823-227	946 ml	1822-433	925 ml	1823-888
3.64 L	1823-423	3.78 L	1822-567	3.70 L	1823-931
18.2 L	1823-600	64-21 Yellow		64-35 New Holland Blue	
		235 ml	1822-317	235 ml	1823-952
		850 ml	1823-183	925 ml	1823-950
		3.40 L	1823-389	3.70L	1823-948
		17.0L	1823-945		
		64-04 Medium Base		64-25 Dark Blue	
		870 ml	1823-192	235 ml	1823-942
		3.48 L	1823-398	946 ml	1823-943
		17.4L	1823-946	3.78L	1823-941
		64-10 Gloss Black		64-36 Kubota Orange	
		235 ml	1823-030	235ml	1823-953
		946 ml	1823-236	946ml	1823-951
		3.78 L	1823-432	3.78L	1823-949
		18.9L	1823-947		
		64-17 Flat Black		64-26 Fire Red	
		235 ml	1823-049	235 ml	1822-362
		946 ml	1823-245	946 ml	1822-497
		3.78 L	1823-441	3.78 L	1822-629
				3.78 L	1822-638
		64-19 Flat White		64-27 Grey	
		235ml	1822-291	235 ml	1822-371
		925 ml	1822-424	946 ml	1822-503
		3.70 L	1822-558	3.78 L	1822-647
		64-29 Aluminum		64-28 Green	
				235 ml	1822-380
				946 ml	1822-512
				3.78 L	1822-647
		64-42 Grey Primer		64-41 White Primer	
		235ml	1822-399	946 ml	1822-530
		946ml	1822-521	3.78 L	1822-665
		3.78L	1822-656		

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.