

Caractéristiques et avantages

- ◆ Peinture à l'alkyde à prix économique pour usage extérieur.
- ◆ Rehausse et protège les surfaces au-dessus de la ligne de flottaison
- ◆ Facile à appliquer
- ◆ Disponible en 3 couleurs pré-mélangées et en blanc
- ◆ Les COV sont $\leq 450\text{g/L}$

Usages recommandés

- ◆ Pour usage au-dessus de la ligne de flottaison sur les :
 - * doris, ponts et quais
 - * coques et docks

Restrictions

- ◆ Appliquer sur les surfaces qui demeurent au-dessus de la ligne de flottaison.
- ◆ Poncer le bois neuf pour enlever le lustre.
- ◆ Poncer le bois qui a été soumis aux intempéries afin de le débarrasser des fibres mortes.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Ne pas appliquer sur un scellant hydrofuge ou un enduit de protection.
- ◆ Peut être appliquée sur du bois neuf ou teint.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre

80+ (à un angle de 60°)

Milieu de suspension	Alkyde
----------------------	--------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc 66-40)

En volume : 44,3

En poids : 60,97

Poids par 3,78 L : 1.121 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 5 heures

Délai de reprise : 8 heures

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 80 - 85 unités Krebs

Point d'inflammabilité	42 °C
------------------------	-------

Formats des contenants

66-40 - Blanc	3.64 L	1834-778
66-41 - Gris cuirassé	3.64 L	1834-787
66-42 - Rouge	3.64 L	1834-796
66-44 - Vert	3.64 L	1834-812

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.