

Caractéristiques et avantages

- ◆ Additionnée d'uréthane
- ◆ Résistante
- ◆ Grande résistance à la corrosion
- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Durable
- ◆ Disponible en couleurs pré-mélangées, en blanc et en noir
- ◆ Les COV sont $\leq 400\text{g/L}$ -Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * les surfaces de métal nues, rouillées
 - * les bicyclettes, les portiques pour enfants et les meubles de jardin
 - * les machines agricoles

Restrictions

- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Bien nettoyer les surfaces rouillées, faire disparaître les particules et les flocons de rouille. Pour une durabilité et une protection maximales, la peinture doit être appliquée sur une surface saine.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre (à un angle de 60°)

Blanc – 52-62

Milieu de suspension	Mélange d'alkyde et d'uréthane
Pouvoir couvrant	

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

En volume : 47,71

En poids : 66,59

Poids par 3,64 L : 4,569 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 5 heures

Délais de reprise : 12-24 heures

Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 75 – 80 unités Krebs

Point d'inflammabilité 42 °C

663-00W White

911 ml 1823-366

3.64 L 1823-367

663-03 Clear Base

850 ml 1823-368

3.40 L 1823-369

663-04 Medium Base

870 ml 1823-370

3.48 L 1823-371

663-10 Gloss Black

946 ml 1823-372

3.78 L 1823-373

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.