



# SÉRIE SIGNATURE

## Latex acrylique d'intérieur **Semi-lustré**

### Série 73

#### Caractéristiques et avantages

- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Fini pouvant être frotté
- ◆ Lavable
- ◆ Résiste aux taches
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Excellent pouvoir de nivellement procurant un fini lisse
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Les COV sont  $\leq 150$  g/L- Blanc
- ◆ MPI - 54
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

#### Usages recommandés

- ◆ Excellente pour les murs et les garnitures des :
  - \* cuisines
  - \* salles de bains
  - \* pièces de rangement
  - \* chambres d'enfants

#### Restrictions

- ◆ Il n'est pas recommandé d'appliquer directement ce produit sur des surfaces lustrées.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

#### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

#### Données techniques

Étendue du lustre  
45 - 55 (à un angle de 60°)  
00W blanc non-teinté

---

Milieu de suspension	Mélange
d'acrylique/copolymère vinyle acrylique	
Pouvoir couvrant	
4 litres couvrent 40 m <sup>2</sup> (400 pi <sup>2</sup> ) par couche selon la porosité et la texture du matériau.	

---

Essai au feu  
Propagation des flammes en moyenne arrondie (FSR) : 5  
Classement fumigène en moyenne arrondie (SDC) : 30

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 35.77  
En poids : 49.62

Poids par 3,64 L : 4,966 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage  
(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher :	2 heures
Délai de reprise :	6 heures
Durcissement complet :	30 jours

Température de la surface

Minimale :	10 °C	ou	50 °F
Maximale :	32 °C	ou	90 °F

Température d'entreposage

Minimale :	5 °C	ou	41 °F
Maximale :	35 °C	ou	95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 90 - 98 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

73-00W – Blanc	911 ml	1853-391
	3.64 L	1853-596
	18.2 L	1853-792

73-03 - Base claire	850 ml	1853-328
	3.40 L	1853-505

73-04 - Base moyenne	870 ml	1853-337
	3.48 L	1853-514

BLANC À OPACITÉ ÉLEVÉE

73-01 – blanc à opacité élevée	911ml	1853-598
	3.64L	1853-597

\*communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.\*