



# SÉRIE SIGNATURE

## 100% acrylique d'extérieur **Semi-lustré**

### Série 74

#### Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Résiste à la décoloration
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Fini durable et protecteur
- ◆ Résiste à l'écaillage et au cloquage
- ◆ Résiste à la formation de moisissure\*
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ La saleté et les tâches se délogent facilement
- ◆ Les COV sont  $\leq 150$  g/L- Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

#### Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour usage extérieur sur :
  - \* les parements de vinyle et d'aluminium
  - \* les gouttières, les garnitures et les volets
  - \* le bois
  - \* la maçonnerie

#### Restrictions

- ◆ Les parements de vinyle ne doivent pas être peints d'une couleur plus foncée que la couleur originale.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

#### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Ne pas appliquer par temps humide ou frais, car cela pourrait prolonger le temps de séchage.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

\*Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure

#### Données techniques

Étendue du lustre  
45 - 55 (à un angle de 60°) 00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
Pouvoir couvrant	4 litres couvrent jusqu'à 40 m <sup>2</sup> (400 pi <sup>2</sup> ) par couche selon la porosité et la texture du matériau.
Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)	En volume : 35,58 En poids : 46,21

Poids par 3,64 L : 4,915 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage (Basé sur le blanc dans des conditions normales)	Au toucher : 1-2 heures Délai de reprise : 4-6 heures Durcissement complet : 30 jours
---	---

Température de la surface	Minimale : 10 °C ou 50 °F Maximale : 32 °C ou 90 °F
---------------------------	--

Température d'entreposage	Minimale : 5 °C ou 41 °F Maximale : 35 °C ou 95 °F
---------------------------	---

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 91- 99 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants			
74-00W - Blanc	911 ml	1835-321	
	3.64 L	1835-722	
	18.2 L	1835-964	

74-03 - Base claire	850 ml	1835-312	
	3.40 L	1835-713	

74-04 - Base moyenne	870 ml	1835-358	
	3.48 L	1835-759	

74-10 - Noir	946 ml	1835-250	
	3.78 L	1835-651	

74-12 - Brun chocolat	925 ml	1835-278	
	3.70 L	1835-679	

#### BLANC À OPACITÉ ÉLEVÉE

74-01 - blanc à opacité élevée	911ml	1835-732	
	3.64L	1835-733	

\*communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.\*